


ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 0218ic03 gültig bis 31. Dezember 2018

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland




Kategorie: **Glasdach**
Hersteller: **SCHÜCO International KG,
Bielefeld,
Deutschland**
Produktname: **Schüco AOC 50 TI.SI (schräg)**

**Folgende Kriterien für die kühl-gemäßigte Klimazone
wurden geprüft**

Behaglichkeit $U_{CW,i} = 0,83 \leq 1,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
 $U_{CW,i,\text{eingebaut}} \leq 1,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
mit $U_g = 0,73 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene $f_{Rsi=0,25} \geq 0,70$



kühl-gemäßigtes Klima



**ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut

Passivhaus-
Effizienzklasse

phE


phD

phC

phB

phA

www.passiv.de



Beschreibung

Holz-Tragkonstruktion mit Aluminium-Systemträgeraufsatz. Anpress- und Abdeckleiste aus Aluminium. Dämmblock im Glasfalz aus PE-Schaum (0,040 W/(mK)). Schrauben- und Glasträgerverluste gemessen durch das ift Rosenheim. Glasstärke: 48 mm (6/16/4/14/8), Glaseinstand: 13 mm. Verwendeter Abstandhalter: SwisspacerV.

Erläuterungen






Die Element-U-Werte wurden für die Prüfenstergröße von 1,20 m x 2,50 m bei $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Element-U-Werte wie folgt:

Verglasung	$U_g =$	0,73	0,84	0,76	0,69	W/(m ² K)
		↓	↓	↓	↓	
Element	$U_{CW,i}$	0,83	0,94	0,86	0,79	W/(m ² K)

Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.

Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strengeren Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.


Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfügbar.

Rahmen-Kennwerte			Rahmenbreite	Rahmen-U-Wert	Glasrand- Ψ -Wert	Temperaturfaktor
			b_f mm	U_f^1 W/(m ² K)	Ψ_g W/(m K)	$f_{Rsi=0,25}$ [-]
Oben fest	(tof)		50	0,98	0,035	0,74
Seite fest	(sf)		50	0,98	0,035	0,74
Unten fest	(bof)		50	0,98	0,035	0,74
Pfosten fest	(m)		50	0,98	0,035	0,74
Riegel fest	(tf)		50	0,98	0,035	0,74
			Abstandhalter: SWISSPACER V		Sekundär Dichtung: Polysulfid	

Glasträger-Wärmebrücke ² $\chi_{GT} = 0,004 \text{ W/K}$

Geprüfte Einbausituationen

Wärmedämmverbundsystem (WDVS) (fest verglast)



Ψ_{Einbau}	W/(m K)
Oben	0,087
Links	0,082
Rechts	0,082
Unten	0,082

$U_{W, \text{eingebaut}} = 0,94 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$

¹ Enthält $\Delta U = 0,18 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$. Ermittelt durch Messung

² Ermittelt durch Messung . Glasträger-Typ : Kunststoff mit Metallverschraubung

