


ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 1498sp02 gültig bis 31. Dezember 2025

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland



Kategorie: **Abstandhalter in Wärmeschutzverglasung**
Hersteller: **Swisspacer – Vetrotech Saint-Gobain International AG, Lengwil, Schweiz (Confoederatio Helvetica)**
Produktname: **Swisspacer Advance**

Folgende Kriterien wurde für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

In Abhängigkeit von der Klimaregion vermeidet der Abstandhalter durch hohe Oberflächentemperaturen die Entstehung von Schimmel. Bei mindestens 3 von 7 Referenzfensterrahmen erreicht der Abstandhalter das Hygienekriterium der entsprechenden Klimaregion.

Hygiene $f_{Rsi} \geq 0,75$

Der spezifische Kantenwiderstand des Abstandhalters ist größer als das klimaunabhängig geforderte Minimum.

Effizienz $R_E = 3,70 \text{ m K/W} \geq 1,50 \text{ m K/W}$

Art
Kunststoff mit Edelstahlfolie
Höhe Box 2
6,50 mm
Wärmeleitfähigkeit Box 2
0,290 W/(m K)



kaltes Klima



**ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut

Passivhaus-
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB

phA

phA+

Beschreibung

Abstandhalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit thermisch verbesserter Aluminiumfolie als Diffusionssperre.

Höhe des Abstandhalters:	6,50 mm
Wärmeleitfähigkeit:	0,290 W/(m K) (WA 17/1, ift Rosenheim (measured))
Lieferbare Abstandhalterbreiten:	8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 und 27 mm 1/2"

Zugelassene Sekundärdichtstoffe	Kantenwiderstand R_E	Effizienzklasse
Hotmelt Butyl	4,50 m K/W	phB
Butyl	4,50 m K/W	phB
Polysulfid	3,70 m K/W	phB

Erläuterungen

Abstandhalter werden abhängig von ihrem Kantenwiderstand R_E in Effizienzklassen eingestuft. Hierzu wird im Regelfall Polysulfid als Sekundärdichtstoff eingesetzt. Nur wenn der Abstandhalter nicht für Polysulfid zugelassen ist, kommt ein anderer Sekundärdichtstoff zum Einsatz. Ein ausführlicher Bericht über die Berechnungen ist beim Hersteller oder beim Passivhaus Institut erhältlich.

Das Passivhaus Institut hat globale Komponenten-Anforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höherer Anforderung zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderungen eingesetzt werden. Dies kann wirtschaftlich sinnvoll sein.

Verwendung im PHPP:

Falls keine individuell berechneten Werte verfügbar sind, können die hier ermittelten Wärmebrückenverlustkoeffizienten verwendet werden. Hierzu ist der passende Referenzrahmen auszuwählen und der Wärmebrückenverlustkoeffizient mit einem Sicherheitsfaktor von 10 % zu beaufschlagen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfügbar.

Referenzrahmen berechnet mit Polysulfid					
Klima	Arktisch	Kalt ✓	Kühl-gemäßigt ✓	Warm-gemäßigt ✓	Warm ✓
Glas	4-fach	3-fach	3-fach	3-fach	2-fach
Glasaufbau	4/12/3/12/3/12/4	6/18/2/18/6	6/16/6/16/6	6/16/6/16/6	6/16/6
Glas-U-Wert	0,35 W/(m ² K)	0,52 W/(m ² K)	0,70 W/(m ² K)	0,70 W/(m ² K)	1,20 W/(m ² K)
Holz-Alu integral					
U_f [W/(m ² K)]	0,48	0,62	0,73	0,87	1,03
Ψ_g [W/(m K)]	0,036	0,038	0,038	0,037	0,042
f_{Rsi} [-]	0,78	0,74	0,70 ✓	0,68 ✓	0,58 ✓
Holz-Alu					
U_f [W/(m ² K)]	0,54	0,57	0,75	0,97	1,19
Ψ_g [W/(m K)]	0,038	0,041	0,040	0,040	0,046
f_{Rsi} [-]	0,74	0,71	0,67	0,64	0,52
Holz					
U_f [W/(m ² K)]	0,51	0,53	0,78	0,86	0,99
Ψ_g [W/(m K)]	0,034	0,037	0,037	0,037	0,042
f_{Rsi} [-]	0,76	0,75 ✓	0,72 ✓	0,71 ✓	0,61 ✓
Kunststoff					
U_f [W/(m ² K)]	0,70	0,75	0,82	1,02	1,16
Ψ_g [W/(m K)]	0,039	0,041	0,042	0,043	0,048
f_{Rsi} [-]	0,76	0,74	0,71 ✓	0,71 ✓	0,59 ✓
Aluminium					
U_f [W/(m ² K)]	0,60	0,61	0,71	0,73	1,17
Ψ_g [W/(m K)]	0,041	0,045	0,046	0,046	0,053
f_{Rsi} [-]	0,77	0,77 ✓	0,74 ✓	0,74 ✓	0,61 ✓
Pfosten-Riegel Holz					
U_f [W/(m ² K)]	0,60	0,65	0,66	0,71	1,11
Ψ_g [W/(m K)]	0,054	0,054	0,055	0,055	0,067
f_{Rsi} [-]	0,72	0,71	0,68	0,68 ✓	0,54
Pfosten-Riegel Aluminium					
U_f [W/(m ² K)]	0,67	0,73	0,73	0,79	1,33
Ψ_g [W/(m K)]	0,064	0,063	0,067	0,067	0,091
f_{Rsi} [-]	0,80 ✓	0,79 ✓	0,77 ✓	0,77 ✓	0,65 ✓

