


# ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 1666sp04 gültig bis 31. Dezember 2025

Passivhaus Institut  
Dr. Wolfgang Feist  
64283 Darmstadt  
Deutschland



Kategorie: **Abstandhalter in Wärmeschutzverglasung**

Hersteller: **Alu-Pro S.r.l,  
Noale,  
Italien**

Produktname: **MULTITECH A**

## Folgende Kriterien wurde für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

In Abhängigkeit von der Klimaregion vermeidet der Abstandhalter durch hohe Oberflächentemperaturen die Entstehung von Schimmel. Bei mindestens 3 von 7 Referenzfensterrahmen erreicht der Abstandhalter das Hygienekriterium der entsprechenden Klimaregion.

Hygiene  $f_{Rsi} \geq 0,65$

Der spezifische Kantenwiderstand des Abstandhalters ist größer als das klimaunabhängig geforderte Minimum.

Effizienz  $R_E = 2,60 \text{ m K/W} \geq 1,50 \text{ m K/W}$

Art
Kunststoff mit Aluminiumfolie
Höhe Box 2
6,50 mm
Wärmeleitfähigkeit Box 2
0,510 W/(m K)



warm-gemäßigtes Klima



**ZERTIFIZIERTE  
KOMponente**

Passivhaus Institut

Passivhaus-  
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB

phA

phA+

## Alu-Pro S.r.l

Via A. Einstein 8, Z.I., 30033 Noale, Italien

☎ +39 041 5897311 | ✉ alupro@alupro.it | 🌐 <http://www.alupro.it> |

### Beschreibung

Abstandhalter aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (35 %) mit Aluminiumfolie als Diffusionssperre. Höhe des Abstandhalters 6,5 mm, äquivalente Wärmeleitfähigkeit nach WA 17/1, ift Rosenheim: 0,51 W/(mK). Zugelassene Sekundärdichtstoffe: PS, PU, Hotmelt und Silikon Lieferbare Abstandhalterbreiten: 8,10,12,13,14,15,16,18,20,22,24 und 27mm.

Höhe des Abstandhalters: 6,50 mm  
Wärmeleitfähigkeit: 0,510 W/(m K) (WA 17/1, ift Rosenheim (measured))  
Lieferbare Abstandhalterbreiten: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 und 27 mm

Zugelassene Sekundärdichtstoffe	Kantenwiderstand $R_E$	Effizienzklasse
Hotmelt Butyl	3,00 m K/W	phC
Polyurethan	2,60 m K/W	phC
Silikon	2,70 m K/W	phC

### Erläuterungen

Abstandhalter werden abhängig von ihrem Kantenwiderstand  $R_E$  in Effizienzklassen eingestuft. Hierzu wird im Regelfall Polysulfid als Sekundärdichtstoff eingesetzt. Nur wenn der Abstandhalter nicht für Polysulfid zugelassen ist, kommt ein anderer Sekundärdichtstoff zum Einsatz. Ein ausführlicher Bericht über die Berechnungen ist beim Hersteller oder beim Passivhaus Institut erhältlich.

Das Passivhaus Institut hat globale Komponenten-Anforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höherer Anforderung zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderungen eingesetzt werden. Dies kann wirtschaftlich sinnvoll sein.

#### Verwendung im PHPP:

Falls keine individuell berechneten Werte verfügbar sind, können die hier ermittelten Wärmebrückenverlustkoeffizienten verwendet werden. Hierzu ist der passende Referenzrahmen auszuwählen und der Wärmebrückenverlustkoeffizient mit einem Sicherheitsfaktor von 10 % zu beaufschlagen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter [www.passiv.de](http://www.passiv.de) und [www.passipedia.de](http://www.passipedia.de) verfügbar.

Referenzrahmen berechnet mit Polysulfid					
Klima	Arktisch	Kalt	Kühl-gemäßigt	Warm-gemäßigt ✓	Warm ✓
Glas	4-fach	3-fach	3-fach	3-fach	2-fach
Glasaufbau	4/12/3/12/3/12/4	6/18/2/18/6	6/16/6/16/6	6/16/6/16/6	6/16/6
Glas-U-Wert	0,35 W/(m <sup>2</sup> K)	0,52 W/(m <sup>2</sup> K)	0,70 W/(m <sup>2</sup> K)	0,70 W/(m <sup>2</sup> K)	1,20 W/(m <sup>2</sup> K)
Holz-Alu integral					
$U_f$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	0,48	0,62	0,73	0,87	1,03
$\Psi_g$ [W/(m K)]	0,044	0,047	0,046	0,045	0,049
$f_{Rsi}$ [-]	0,75	0,71	0,68	0,66 ✓	0,56 ✓
Holz-Alu					
$U_f$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	0,54	0,57	0,75	0,97	1,19
$\Psi_g$ [W/(m K)]	0,048	0,051	0,050	0,049	0,054
$f_{Rsi}$ [-]	0,71	0,68	0,64	0,61	0,50
Holz					
$U_f$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	0,51	0,53	0,78	0,86	0,99
$\Psi_g$ [W/(m K)]	0,041	0,047	0,045	0,045	0,048
$f_{Rsi}$ [-]	0,73	9,72 ✓	0,69	0,69 ✓	0,74 ✓
Kunststoff					
$U_f$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	0,70	0,75	0,82	1,02	1,16
$\Psi_g$ [W/(m K)]	0,048	0,051	0,051	0,052	0,056
$f_{Rsi}$ [-]	0,74	0,71	0,69	0,69 ✓	0,57 ✓
Aluminium					
$U_f$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	0,60	0,61	0,71	0,73	1,17
$\Psi_g$ [W/(m K)]	0,052	0,058	0,059	0,058	0,063
$f_{Rsi}$ [-]	0,74	0,74	0,72 ✓	0,72 ✓	0,59 ✓
Pfosten-Riegel Holz					
$U_f$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	0,60	0,65	0,66	0,71	1,11
$\Psi_g$ [W/(m K)]	0,065	0,065	0,067	0,067	0,078
$f_{Rsi}$ [-]	0,68	0,67	0,64	0,64	0,50
Pfosten-Riegel Aluminium					
$U_f$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	0,67	0,73	0,73	0,79	1,33
$\Psi_g$ [W/(m K)]	0,078	0,078	0,082	0,082	0,106
$f_{Rsi}$ [-]	0,77	0,76 ✓	0,73 ✓	0,73 ✓	0,61 ✓

